



ELITE COMPETICION 5W-40

Descrizione

Progettato in base all'esperienza nel mondo sportivo Repsol, questo lubrificante completamente sintetico è capace di superare le massime esigenze richieste dai motori impiegati anche in competizioni automobilistiche. Per questo motivo è la scelta migliore per i propulsori di veicoli turismo più avanzati ed esigenti del mercato, come Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW, ecc., marchi che lo includono indiscutibilmente tra i propri prodotti consigliati. Un lubrificante sinonimo del successo di Repsol nelle competizioni.

Può essere utilizzato su veicoli a benzina o diesel leggeri senza sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (DPF).

Caratteristiche

- L'additivazione specifica e la natura sintetica delle basi consentono di ottenere eccellenti risultati nei test eseguiti per quanto riguarda la formazione di fanghi e residui ad alte temperature, garantendo la pulizia del motore.
- Consigliato dalla maggior parte dei costruttori di motori, sia per veicoli diesel, sia a benzina e con periodi di cambio estesi.
- I test eseguiti sul motore dimostrano una straordinaria resistenza all'usura, superiore ai minimi richiesti, consentendo in questo modo una maggior durata del motore.
- I componenti consentono una rapida disaerazione che riduce al minimo la formazione di schiume ad alti livelli di rotazione del motore, mantenendo la lubrificazione ed evitando l'usura.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| • API: SN/CF* | • MB: 226.5/229.3* |
| • PORSCHE: A40* | • RENAULT: RN0700/RN0710* |
| • VW: 502 00/505 00* | • ACEA: A3/B3, A3/B4 |
| • GM: LL-B-025 | *Approvazione formale |



ELITE COMPETICION 5W-40

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			5W-40
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,853
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	14,1
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	87
Viscosità CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293	<6.600
Indice di viscosità		ASTM D2270	170
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	>215
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-36
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10,5
Ceneri solfatate	% peso	ASTM D874	<1,5
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	12,5
Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy)	cSt	CEC L-14-93	>12,5
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC L-40-93	<11,5

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.