



MASTER ECO RN 0W-20



Descrizioni

Lubrificante sintetico con livello qualificativo ACEA C5, specialmente consigliato per veicoli che sono dotati di filtri antiparticolato. Si contraddistingue per le sue ottime proprietà di risparmio del carburante (Fuel Economy) contribuendo, con uno stile di guida normale, ad una riduzione delle emissioni di CO₂ nell'atmosfera. Sviluppato appositamente per veicoli Renault che richiedono il livello di qualità RN17 FE e valido per veicoli di qualsiasi marca che richiedono un livello qualificativo ACEA C5.

Il lubrificante Master ECO V 0W-20 è **Carbon Neutral** in quanto riduce al minimo le emissioni durante la sua produzione, massimizza l'uso di imballaggi con un alto contenuto di materiale riciclato e compensa le emissioni residue che non sono state evitate durante tutto il ciclo di vita. A tal fine sono stati utilizzati crediti verificati per progetti basati sulla natura, che oltre a rimuovere CO₂ dall'atmosfera, migliorano la biodiversità e supportano lo sviluppo delle comunità locali (1 credito = 1 tonnellata di CO₂)

Caratteristiche

- Grazie alla tecnologia sintetica e alla sua particolare viscosità permette un risparmio del carburante fino al 3,0% rispetto ad altri lubrificanti, nelle condizioni di prova standard M111FE.
- Il suo grado di viscosità 0W-20 riduce la frizione interna e permette l'avviamento a freddo mantenendo una perfetta lubrificazione.
- RN17 FE non è compatibile con versioni precedenti di (RN0700, RN0710, RN0720 o RN17).
- Le prove relative alla formazione di precipitati e residui a basse e alte temperatura dimostrano l'eccellente prestazione di pulizia del prodotto garantendo contemporaneamente una minima frizione per avere la massima efficienza del motore

Specifiche, omologazioni e raccomandazioni

- API: SN*
- ACEA: C5

- RENAULT: RN17 FE*
- *approvazione formale

Caratteristiche Tecniche

	UNITA'	METODO	VALORE
Grado SAE			0W-20
Densità a 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,844
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D445	8,3
Viscosità a 40 °C	cSt	ASTM D445	40
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	181
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	230
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	8,2
Volatilità Noack, 1h a 250 °C	%	DIN 51581	11

Le caratteristiche menzionate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.